

Systemvergleich Dekorputze



	Mineralische Edelputze z.B. 	Silikatputz 	Silikonharzputz 	InStyle Dekorputze
Anwendung				
innen	✓	–	–	✓
außen	✓ (nicht im Sockelbereich)	✓	✓	–
Produkteigenschaften				
geprüft durch	 	–	–	
verarbeitungsfertig	–	✓	✓	✓
Schmutzabweisung	gut	gut	sehr gut	gut
einfärbbar	gut	gut	sehr gut	sehr gut
- als Bestellware	ab 5 Sack	ab 1 Eimer	ab 1 Eimer	–
- sofort zum Mitnehmen	–	–	–	ab 1 Eimer
Dampfdiffusionsoffenheit	sehr gut	sehr gut	gut	gut
Untergründe				
Außen				
neuer Kalk-, Kalkzement-, Zementputz oder -Spachtel (Grundierung mit Universalgrundierung)	✓	✓	✓	–
Fassadendämmungen ab 2 mm Körnung (Grundierung mit Universalgrundierung)	EPS Mineralwolle	EPS Mineralwolle	EPS	–
Sockelflächen (Grundierung mit Universalgrundierung)	–	✓	✓	–
tragfähige Altputze im Außenbereich (vorherige Spachtelung mit Putzspachtel mit Gewebeeinlage)	✓	✓	✓	–
Innen				
neuer Kalk-, Kalkzement-Zementputz oder -Spachtel (Grundierung mit Universalgrundierung)	✓	–	–	✓
neuer Gipsputz (Grundierung mit Universalgrundierung)	✓	–	–	✓
Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (Grundierung mit Sperrgrund)	✓	–	–	✓
tragfähige Altputze im Innenbereich (Grundierung mit Sperrgrund)	✓	–	–	✓
auf tragfähigen Fliesen (nach Grundierung mit Supergrund und Spachtelung mit Putzspachtel)	–	–	–	✓
Mögliche Strukturen				
Kratz 1 mm	✓	–	–	–
Kratz 1,5 mm	–	✓	✓	✓
Kratz 2 mm	✓	✓	✓	–
Kratz 3 mm	✓	✓	✓	–
Kratz 4 mm	✓	–	–	–
Rille 1,5 mm	–	–	–	✓
Rille 2 mm	✓	–	✓	–
Rille 3 mm	✓	✓	✓	–
Rille 5 mm	✓	–	–	–
freie Struktur	✓	–	✓	✓